



PEINTURE MURALE INTÉRIEUR



DESCRIPTION

Peinture murale universelle mate à haute durabilité à base d'une dispersion de copolymère acrylique. Diluable à l'eau et non insaponifiable. La peinture murale présente une très résistance à l'abrasion, Classe de résistance à l'abrasion 1 (selon la norme DIN EN 13300).

APPLICATION

Pour une utilisation en intérieur sur les supports Minéraux neufs ou déjà traités, les panneaux, etc.

MODE D'EMPLOI

- La surface doit être propre, sèche, non grasse et porteuse.
- Enlever les couches de peinture abimées, la mousse, les algues et les moisissures.
- Préparer les surfaces poudreuses ou absorbantes avec Avis Primaire de fixation.
- Mélangez bien la peinture avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différents pots sur une même surface, mélangez d'abord les pots entre eux.
- Appliquez la peinture murale au rouleau de manière uniforme de haut en bas jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
- Assurez-vous que la section peinte soit sèche avant d'appliquer la section suivante afin d'éviter les traces.
- Convient également pour le pistolet, voir les informations sous Données techniques

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Conditionnement : | 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L |
| Couleur : | blanc (peut être mélangé en plusieurs couleurs) |
| Niveau de brillance : | mat |





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique : 8 m² par litre à 40 mu. sec.
 Rendement pratique : dépend de plusieurs facteurs.
 Brosse et rouleau : Rouleau de toison et pulvérisation.
 Pulvérisation : Airless ou Airmix. Si nécessaire, diluez le produit avec 5-10% d'eau propre. Les réglages de pulvérisation dépendent des conditions.

Indication :

| | | |
|------------|--------------------------|------------------------------|
| | Airless Graco ST Max 495 | Airless Wagner Superfinish*. |
| Pression : | 200 bar | 250 bar |
| Buse: | 0,017 inch | 417-519-521 |

* Boîte supérieure avec disque filtrant. Pistolet GM3000 Ac, Filtre à pistolet Blanc

Epaisseur de la couche : environ 40 mu à sec
 Sec hors poussière: 30 minutes
 Recouvrable: 6 heures
 Densité : 1,48kg/dm³ pour le blanc
 Teneur en matières solides: 35% en volume
 Fluidité : légèrement pâteux
 Dilution : 0-5 % d'eau
 Nettoyage des outils : avec de l'eau, éliminer les résidus dans le respect de l'environnement.
 Durée de conservation : 24 mois minimum en emballage non ouvert. Transport et stockage à l'abri du gel. Classe de couverture 1, pour une consommation de 8 m²/litre selon la norme DIN EN 1062
 Classe d'abrasion humide 1 selon la norme DIN EN 13330
 Ne pas appliquer en dessous de 5°C et au-dessus de 85% d'humidité relative.
 Contenu de l'emballage : 1L, 2.5L, 5L, 10L
 Niveau de brillance : mat < 10 G.U. (85°)
 Couleur : Disponible en blanc et peut être mélangé à d'autres couleurs.
 Avertissement: Si cette peinture murale est appliquée sur des surfaces à portée de main, des taches brillantes peuvent apparaître à la suite d'un contact ou d'un nettoyage trop intensif. Celles-ci peuvent devenir visibles, en particulier avec les couleurs sombres.

SIGNIFICATION DES ICÔNES

