



avis
PROFESSIONAL

PEINTURE MURALE NETTOYABLE



DESCRIPTION

Peinture murale mate très facile à nettoyer pour une finition de haute qualité à l'intérieur. Excellente couverture et résistante. Facile à nettoyer avec de l'eau et une éponge ou un chiffon. Résistance au frottement de classe 1.

APPLICATION

Pour une application en intérieur, par exemple sur des surfaces minérales prétraitées, des panneaux, des plaques, de plâtre et surfaces poncées. Idéal pour les pièces à haute fréquentation tels que bureaux et couloirs

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de poussière.
- Éliminez les vieilles peintures écaillées, les algues et les moisissures et traitez les surfaces très pulvérulentes ou absorbantes avec le Primaire de fixation Avis.
- Mélangez bien la peinture murale nettoyable avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différents récipients sur une même surface, mélangez d'abord les récipients entre eux.
- Appliquer au brosse ou au rouleau, en roulant de haut en bas et en travaillant frais dans frais pour joindre la couche suivante.
- Roulez sur toutes les toiles dans le même sens pour éviter les rayures.
- Ne faites pas de retouches pendant le séchage.
- Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L
Couleur :	blanc
Degré de brillance :	extra mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP



DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :

environ 8-10 m² par ltr à 40 micromètres secs. Le rendement pratique peut fortement varier en raison des différences de structure de surface, de rugosité et d'aspiration du substrat, mais aussi en raison de la manière dont il est appliqué.

Rendement pratique :

8 m²/l

Pulvérisation :

Airless ou Airmix. Si nécessaire, diluez le produit avec 5-10% d'eau propre. Les paramètres de pulvérisation dépendent des circonstances.

Épaisseur de la couche :

40 micromètres à sec, 120 micromètres à l'état humide.

Séchage :

En raison d'une forte absorption ou de différences de structure dans le substrat, des "taches bigarrées" peuvent devenir visibles après le séchage. Les différences d'épaisseur des couches peuvent être visibles en "lumière rasante".

Séchage de la poussière :

30 minutes

Sec hors poussière :

6 heures

Densité :

à 20°C 1,50 kg/dm³ (blanc)

Teneur en matières solides :

environ 34 % en volume

Résistance aux intempéries :

Sur les surfaces exposées ou touché des mains ou au nettoyage intense des taches plus brillantes peuvent apparaître.

Dilution :

Le produit est prêt à être utilisé. S'il faut encore le diluer, ajoutez au maximum 5-10% d'eau propre.

Nettoyage des outils :

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation. Récupérez l'eau de nettoyage et éliminez les résidus d'une manière respectueuse de l'environnement.

Durée de conservation :

dans le pot d'origine si conservé à l'abri du gel, au moins 24 mois.

Remarque :

Après utilisation, fermez hermétiquement le seau et retournez-le un instant pour laisser le bord se remplir de peinture pour une étanchéité optimale.

Résistance à l'abrasion de :

classe 1 (après environ 1 mois). Conformément à la norme DIN EN 13 300

Couverture :

Classe 2 pour une consommation de 8 m²/litre selon la norme DIN EN 13 300

Emballages :

1 L, 2,5 L, 5 L, 10 L

Niveau de brillance :

mat environ 5 GU (85°) selon la norme DIN EN 13 300

Couleur :

blanc

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN