



# PEINTURE MURALE RÉNOVATION



## DESCRIPTION

Peinture isolante blanche mate pour taches à l'intérieur. La rénovation des peintures murales est inodore, à séchage rapide, à faible tension et perméable à la vapeur d'eau. Peut être utilisé sur les surfaces suivantes : béton alcalin, plâtre, surfaces poncées, plaques de plâtre, plaques dures et tendres, bois, Styropor et textile.

## APPLICATION

Pour isoler les taches de nicotine, de fumée, de suie, de graisse et taches d'humidité sèches. Peut être appliqué sur des couches de peinture synthétique (murale) existantes.

## MODE D'EMPLOI

- Avant l'application, assurez-vous que la surface soit sèche, exempte de graisse et bien nettoyée.
- Enlevez la peinture qui s'écaille.
- Les surfaces poudreuses ou absorbantes doivent être prétraitées avec Avis Primaire de fixation.
- La peinture murale est prête à l'emploi et peut être appliquée au pinceau et au rouleau.
- Mélanger soigneusement le Peinture murale rénovation avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différents pots sur une même surface, mélangez d'abord les pots entre eux.
- Appliquez 1 à 3 couches, en fonction de la pollution.
- Ne pas utiliser en dessous de 8°C.
- Peut être repeint avec du latex acrylique, toujours faire une surface d'essai au préalable.

## CARACTÉRISTIQUES

Emballages :	2,5 L - 5 L - 10 L
Couleur :	blanc
Degré de brillance :	mat





**DONNÉES TECHNIQUES**

Rendement théorique :  
Rendement pratique :  
Données de Pistolage:

à 40 µ d'épaisseur de film sec 10 m<sup>2</sup>/litr.  
d'environ 70 % du rendement théorique par pistolage.

Pression  
Ouverture  
Dilution

Pistolage conventionnelle  
3 – 4 atm  
1,8 mm – 2 mm  
5 – 10%

Airless  
120 – 150 atm  
0,013 inch  
0 – 5%

Epaisseur de la couche:

L'épaisseur moyenne du film sec est de 40 µ, en fonction du substrat/de l'application.

Sec hors poussière:

1 heure

Recouvrable:

4 heures

Densité :

1,43 kg/dm<sup>3</sup>

Teneur en matières:

solides 37,5% vol.

Débit :

bon

Recouvrable:

Très bonne sur les substrats appropriés

Elasticité:

Bonne

Dilution :

Prêt à l'emploi pour le brosse ou le rouleau, pour la pulvérisation dilution aromatique ou white spirit

Nettoyage des outils :

avec un diluant non aromatique ou du white spirit.

Durée de conservation :

24 mois dans un emballage non ouvert.

Couverture :

Très bonne

Emballage :

2.5L, 5L, 10L

Niveau de brillance :

mat

Couleur :

blanc

**SIGNIFICATION DES ICÔNES**



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN