



**avis**  
PROFESSIONAL



## VERNIS MARINE

### DESCRIPTION

Un vernis marine à cuisson classique, à base de matières premières naturelles. Ce vernis transparent excelle par son excellente résistance à l'eau et aux intempéries. En outre, il possède un double avantage remarquable d'élasticité et de résistance aux rayures. Ce Vernis marine Avis conserve sa brillance riche exceptionnelle pendant de nombreuses années, même lorsqu'elle est exposée à des conditions météorologiques difficiles.

### APPLICATION

Pour toutes les parties en bois d'un bateau qui doivent être vernies dans une finition brillante. Convient également aux portes d'entrée en bois, aux meubles de jardin, etc.

### MODE D'EMPLOI

- Enlevez tout le vernis non-adhérent.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Remuez bien le Vernis marin avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différents boîtes sur une même surface, mélangez d'abord les vernis entre eux.
- Au moins 3 à 4 couches de vernis doivent être appliquées sur le bois neuf.
- Pour la première couche, le vernis doit être dilué avec environ 15 % de white spirit. Appliquez au moins 3 à 4 couches sur le bois neuf. Après le séchage, une deuxième couche doit être appliquée. Après un séchage complet, poncez avec de l'eau et du papier de verre imperméable. Retirez ensuite toute la poussière et laissez bien sécher avant d'appliquer la couche suivante. En répétant ce processus à plusieurs reprises, le vernis acquiert un beau brillant riche.

### CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML - 1 L
Couleur :	transparent
Niveau de brillance :	haute brillance



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl

  
PEARLPAINTGROUP





## DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	10 m <sup>2</sup> /l
Épaisseur de la couche :	Pour la première couche, le vernis doit être dilué avec environ 15 % de white spirit. Appliquez au moins 3 à 4 couches sur le bois neuf. Après le séchage, une deuxième couche doit être appliquée. Après un séchage complet, poncez avec de l'eau et du papier de verre imperméable. Ensuite, enlevez toute la poussière et laissez sécher complètement avant d'appliquer la couche suivante. En répétant cette opération à plusieurs reprises, le vernis acquiert la belle brillance convexe.
Sec hors-poussières :	après 3 heures
Sans adhésif :	après 8 à 10 heures
Recouvrable :	après au moins 24 heures mais dans un délai d'une semaine. Ensuite, la couche doit d'abord être poncée.
Densité :	0,94 kg/l
Extrait sec	environ 54 % en poids
Fluidité :	environ 3 P (20 °C ; Brookfield)
Résistance aux intempéries :	très bonne
Élasticité :	très bonne
Dilution :	white spirit
Nettoyage des outils :	white spirit
Durabilité en extérieur :	très bonne
Durée de conservation :	24 mois à une température comprise entre 5 °C et 25 °C, dans l'emballage original non ouvert.
Contenu de l'emballage :	500 ML – 1 L
Niveau de brillance :	haute brillance
Couleur :	transparent

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN