



avis
PROFESSIONAL

VERNIS EXTÉRIEUR TIMBERCOTE



DESCRIPTION

Un produit unique de préservation du bois extérieur à base de résines alkydes modifiées. Contient un filtre UV pour que le bois soit protégé pendant plusieurs années. Le Vernis extérieur Timbercote est facile à appliquer et met pleinement en valeur la structure naturelle du bois.

APPLICATION

Pour tous les types de bois extérieurs. Pour accentuer et préserver les couleurs et les structures naturelles de tous les types de bois. Pour retoucher les bois vieillis (tropicaux) et les endroits dégarnis.

MODE D'EMPLOI

- Retirez toutes les anciennes couches de peinture.
- Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de graisse.
- Dégraisser avec du diluant. Dégraisser l'afzelia à l'ammoniac.
- Remuez bien le Vernis extérieur Timbercote avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différentes pots sur une même surface, mélangez d'abord les vernis entre eux.
- Appliquez 3 couches de Vernis extérieur Timbercote. Le Vernis extérieur Timbercote incolore et teinté peut être combiné, par exemple : 2 couches de Vernis extérieur Timbercote couleur bois et 1 couche de Vernis extérieur Timbercote incolore ou 1 couche de Vernis extérieur Timbercote couleur bois et 2 couches de Vernis extérieur Timbercote incolore.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	pin clair, pin, chêne clair, chêne foncé, teck, palissandre, acajou, noyer, ébène et transparent
Niveau de brillance :	toutes les couleurs en haute brillance, le transparent également en brillant et mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	pour 25 µm d'épaisseur de film sec 18 m ² /l	
Rendement pratique :	dépend de nombreux facteurs	
Étalage/roulage :	environ 85 % du rendement théorique	
Épaisseur de la couche :	l'épaisseur moyenne du film sec est de 25 µm selon le substrat/application.	
Séchage :	25 µm dr.	
Sec hors-poussières :	après environ 2 heures	
Sans adhésif :	après environ 6 heures	
Recouvrable :	après environ 16 heures	
Densité :	0,93 kg/l	
Extrait sec	46 % vol	
Fluidité :	bonne	
Adhérence :	bonne sur les substrats appropriés	
Résistance aux intempéries :	très bonne	
Élasticité :	très bonne	
Dilution :	prêt à l'emploi pour pinceau ou rouleau	
Nettoyage des outils :	white spirit	
Durabilité en extérieur :	appliqué en moyenne 4 ans, selon les conseils	
Durée de conservation :	24 mois à compter de la date de production si le produit est conservé dans son emballage d'origine non ouvert.	
Contenu de l'emballage :	500 ML - 1 L - 2,5 L	
Niveau de brillance :	Haute brillance, satiné et mat	
Couleur :	pin clair, pin, chêne clair, chêne foncé, teck, palissandre, acajou, noyer, ébène et transparent	
Particularités :	<p>Système I : 1ère couche Timbercote Transparent 2e couche Timbercote Transparent 3e couche Timbercote Transparent</p> <p>Système III : 1ère couche Timbercote Transparent 2e couche Timbercote Haute brillance 3e couche Timbercote Haute brillance Transparent</p> <p>Transparent</p>	<p>Système II : 1ère couche Timbercote Transparent 2e couche Timbercote Transparent 3e couche Timbercote Haute brillance</p> <p>Système Merbau : 1ère couche Timbercote Transparent 2e couche Timbercote Transparent 3e couche Timbercote Haute brillance 4e couche Timbercote Haute brillance ou</p>

SIGNIFICATION DES ICÔNES

